



# Rubber-Like ESD



TECHNICAL DATA SHEET		
	Cure >30 min.	Standards
After a first use, we recommend 6 months of use		
Color	Black	
Wavelength (nm)	395-405	
Density (g/cm <sup>3</sup> )	1.15	
Tensile strength (MPa)	12	ASTDM D638
Tensile modulus (MPa)	60	ASTDM D638
Strain at break (%)	100	ASTDM D638
Hardness (Shore A)	90	/
Heat Deflection Temp. (°C)	55	ISO 180
Surface resistivity (Ω/sq)	1.88E+06 - 10 <sup>6</sup>	ASTDM D257
Volume resistivity (Ω·cm)	1.71E+06 - 10 <sup>6</sup>	ASTDM D4496

Tensile ASTM D638 - Type V



## SECURITE - AVERTISSEMENT

H302. Nocif en cas d'ingestion – H315. Provoque une irritation cutanée – H317. Peut provoquer une allergie cutanée – H319. Provoque une sévère irritation des yeux – H411. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme – P261. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols – P264. Se laver les bras, mains et visage soigneusement après manipulation – P272. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail – P273. Éviter le rejet dans l'environnement – P280. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage – P305&P351&P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer – P302&P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau – P310. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin – P501. Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales applicables